



スポットカラーの定義

NP MediumPurple-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0419	0.0078
390	0.0856	0.0078
400	0.1725	0.0066
410	0.2614	0.0063
420	0.3164	0.0061
430	0.3480	0.0060
440	0.3587	0.0062
450	0.3439	0.0060
460	0.3072	0.0062
470	0.2552	0.0056
480	0.1913	0.0053
490	0.1260	0.0050
500	0.0791	0.0047
510	0.0513	0.0045
520	0.0338	0.0043
530	0.0255	0.0041
540	0.0237	0.0041
550	0.0240	0.0040
560	0.0234	0.0039
570	0.0245	0.0038
580	0.0309	0.0039
590	0.0461	0.0040
600	0.0654	0.0041
610	0.0699	0.0042
620	0.0602	0.0040
630	0.0598	0.0040
640	0.0833	0.0044
650	0.1395	0.0052
660	0.2341	0.0065
670	0.3501	0.0078
680	0.4608	0.0089
690	0.5554	0.0097
700	0.6171	0.0104
710	0.6544	0.0111
720	0.6854	0.0119
730	0.7221	0.0127



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.14	-0.23	0.16	0.28	144.78	0%
10	83.73	7.24	-11.22	13.36	302.84	29%
20	79.65	10.13	-15.78	18.75	302.71	39%
30	75.32	12.85	-20.27	24.00	302.36	49%
40	69.51	16.57	-25.97	30.81	302.54	60%
50	62.45	21.09	-32.60	38.83	302.91	72%
60	54.42	26.51	-39.84	47.85	303.64	82%
70	46.31	32.40	-46.74	56.88	304.73	90%
80	39.36	36.83	-51.27	63.12	305.69	95%
90	34.23	39.81	-53.98	67.07	306.41	97%
100	27.11	43.37	-56.75	71.42	307.39	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	8%
スペクトル密度	1.63
ドットゲイン @ 50%	22%
コントラスト @ 70%	40%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP MediumPurple-U

ブランドカラー	NP MediumPurple-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00